

# BERICHT

Auftrag-Nr.:  
*Contract no.*

16901/2025/2 – KW

04.12.2025  
HOS/KRA

Auftraggeber:  
*Customer*

Salzburg Pellets GmbH  
Schratten 45  
ÖSTERREICH, 5441 Abtenau

Auftragsgegenstand:  
*Subject*

Prüfung von Holzpellets gemäß  
• ENplus® – ST 1001, ST 1002 & ST 1003  
für den Produktionsstandort ÖSTERREICH, 5441 Abtenau,  
Schratten 45

Auftragsdatum:  
*Date of contract*

11.11.2025 im Zuge des Auftrages 16901-000491

Probeneingangsdatum:  
*Date of sample delivery*

14.11.2025

Leistungsdatum/  
Leistungszeitraum:  
*Date of service*

November - Dezember 2025

Geltungsdauer:  
*Period of validity*

--

Textseiten:  
*Pages*

5

Beilagen:  
*Enclosures*

--

## 1. Auftrag

Entsprechend der Beauftragung vom 11.11.2025 durch die Firma Salzburg Pellets GmbH erfolgte die Prüfung der zur Verfügung gestellten Pelletprobe(n) gemäß:

- ENplus® – ST 1001, ST 1002 & ST 1003  
(ENplus® ID: AT 012; Zertifizierungsstelle: Holzforschung Austria)

## 2. Versuchsmaterial

Folgende im Rahmen des Auftrags / der Aufträge (16901/2025) entnommene(n) Probe(n) wurde(n) an das Labor der Holzforschung Austria übermittelt:

Probennummer	Produkt / Form	Probenanzahl / -größe; Verpackung	Probeneingang (Datum, Art)
16901-000491_A1_6_P	Pellets, 6 mm, A1, lose	ca. 10 Liter / verschlossener Kübel	14.11.2025 (per Post)
16901-000491_A1_6_FV1	Pellets, 6 mm, A1, lose	ca. 10 Liter / verschlossener Kübel	14.11.2025 (per Post)
16901-000491_A1_6_FS1	Pellets, 6 mm, A1, Sackware	1 x 15 kg / Plastiksack	14.11.2025 (per Post)

## 3. Laboruntersuchungen

### 3.1. Prüfmethoden

Die Laboruntersuchungen wurden an der Holzforschung Austria (1), AT-1030 Wien und an der BEA Institut für Bioenergie GmbH (2), AT-1150 Wien durchgeführt.

ISO 16948 (C/H/N) <sup>2</sup>	EN ISO 18122 (Aschegehalt) <sup>1</sup>
EN ISO 16968 (Spurenelemente) <sup>1</sup>	EN ISO 18125 (Heizwert) <sup>1</sup>
EN ISO 16994 (Chlor, Schwefel) <sup>1</sup>	EN ISO 18134-2 (Wassergehalt) <sup>1</sup>
EN ISO 17828 (Schüttdichte) <sup>1</sup>	EN ISO 5370 (Feinanteil) <sup>1</sup>
EN ISO 17829 (Abmessungen) <sup>1</sup>	EN ISO 18847 (Partikeldichte) <sup>1</sup>
EN ISO 17831-1 (Mech. Festigkeit) <sup>1</sup>	ISO 21404 (Ascheschmelzverhalten) <sup>2</sup>

Alle angeführten Normen werden in der jeweils geltenden Fassung angewendet.

## 3.2. Ergebnisse

### 3.2.1. Probe 16901-000491\_A1\_6\_P

Eigenschaft	Einheit	Bezugs-zustand	Ergebnis	Grenzwert gemäß	
				ENplus® A1	ENplus® A2
Durchmesser, D	mm	ar	<b>6,1</b>	$6 \pm 1 (8 \pm 1)$	$6 \pm 1 (8 \pm 1)$
Länge, L	mm	ar	<b>18,4 (8 - 37)</b>	$3,15 \leq L \leq 40$	$3,15 \leq L \leq 40$
Wassergehalt, M	%	ar	<b>7,3</b>	$\leq 10,0$	$\leq 10,0$
Mechanische Festigkeit, DU	%	ar	<b>99,1</b>	$\geq 98,0$	$\geq 97,5$
Heizwert, Q	MJ/kg	ar	<b>17,4</b>	$\geq 16,5$	$\geq 16,5$
Heizwert, Q	kWh/kg	ar	<b>4,8</b>	$\geq 4,6$	$\geq 4,6$
Brennwert, q <sub>v,gr</sub>	MJ/kg	ar	<b>18,8</b>	--	--
Brennwert, q <sub>v,gr</sub>	kWh/kg	ar	<b>5,2</b>	--	--
Schüttdichte, BD	kg/m³	ar	<b>660</b>	$600 \leq BD \leq 750$	$600 \leq BD \leq 750$
Partikeldichte, DE	g/cm³	ar	<b>1,32</b>	anzugeben	anzugeben
Aschegehalt, A	%	d	<b>0,36*</b>	$\leq 0,70$	$\leq 1,20$
Ascheerweichungstemperatur, DT	°C	d	<b>1470</b>	$\geq 1200$	$\geq 1100$
Stickstoff, N	%	d	<b>0,08</b>	$\leq 0,3$	$\leq 0,5$
Schwefel, S	%	d	<b>&lt;0,005</b>	$\leq 0,04$	$\leq 0,04$
Chlor, Cl	%	d	<b>&lt;0,005</b>	$\leq 0,02$	$\leq 0,02$
Arsen, As	mg/kg	d	<b>&lt;0,4</b>	$\leq 1$	$\leq 1$
Cadmium, Cd	mg/kg	d	<b>&lt;0,1</b>	$\leq 0,5$	$\leq 0,5$
Chrom, Cr	mg/kg	d	<b>0,3</b>	$\leq 10$	$\leq 10$
Kupfer, Cu	mg/kg	d	<b>1,0</b>	$\leq 10$	$\leq 10$
Quecksilber, Hg	mg/kg	d	<b>&lt;0,02</b>	$\leq 0,1$	$\leq 0,1$
Nickel, Ni	mg/kg	d	<b>0,3</b>	$\leq 10$	$\leq 10$
Blei, Pb	mg/kg	d	<b>&lt;0,3</b>	$\leq 10$	$\leq 10$
Zink, Zn	mg/kg	d	<b>10,0</b>	$\leq 100$	$\leq 100$

ar ... im Anlieferungszustand

d ... wasserfreie Bezugsbasis

\* ... Die zweite Kommastelle ist durch die Prüfmethode nicht abgesichert, wird aber aus formalen Gründen aufgrund der ENplus® Anforderungen angeführt.

### 3.2.2. Probe 16901-000491\_A1\_6\_FV1

Eigenschaft	Einheit	Bezugs-zustand	Ergebnis	Grenzwert gemäß	
				ENplus® A1	ENplus® A2
Feinanteil, F (< 3,15 mm) lose Ware	%	ar	<b>0,07</b>	$\leq 1,0$	$\leq 1,0$
Grober Feinanteil, FP (3,15 mm ≤ FP < 5,6 mm) lose Ware	%	ar	<b>0,07</b>	anzugeben	anzugeben

ar ... im Anlieferungszustand

### 3.2.3. Probe 16901-000491\_A1\_6\_FS1

Eigenschaft	Einheit	Bezugs-zustand	Ergebnis	Grenzwert gemäß	
				ENplus® A1	ENplus® A2
Feinanteil, F (< 3,15 mm) Sackware	%	ar	<b>0,21</b>	≤ 0,5	≤ 0,5
Grober Feinanteil, FP (3,15 mm ≤ FP < 5,6 mm) Sackware	%	ar	<b>0,17</b>	anzugeben	anzugeben

ar ... im Anlieferungszustand

Die Prüfergebnisse der im Rahmen des Auftrags (16901/2025) entnommene(n) Probe(n) entsprechen den Anforderungen der ENplus® ST 1001 Qualitätsklasse ENplus® A1, 6 mm.

## HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

Mag. Elisabeth Habla  
Zeichnungsberechtigung

Stephanie Hofmann, BSc  
Bearbeitung

*Dieser Bericht wurde gemäß einem HFA-internen Prozess durch die benannten autorisierten Unterzeichnenden, nachvollziehbar und dokumentiert, elektronisch freigegeben.*

*This report was approved electronically in accordance with an internal HFA process by the designated authorised signatory, traceable and documented.*

Für die folgenden in diesem Bericht angeführten Verfahren bestehen Akkreditierungen.  
Die Verwendung angeführter Akkreditierungszeichen für eigene Zwecke ist nicht gestattet.

Accreditation is given for the following procedures.  
It is not allowed to use included accreditation marks for own purposes.

Akkreditierungs- zeichen <i>Accreditation mark</i>	Art der Akkreditierung <i>Type of accreditation</i>	Verfahren <i>Procedure/s</i>
	Prüfung <i>Testing</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN ISO 5370</li> <li>• EN ISO 16968</li> <li>• EN ISO 16994</li> <li>• EN ISO 17828</li> <li>• EN ISO 17829</li> <li>• EN ISO 17831-1</li> <li>• EN ISO 18122</li> <li>• EN ISO 18125</li> <li>• EN ISO 18134-2</li> <li>• EN ISO 18847</li> </ul>

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die geprüften Gegenstände wie erhalten, die vorliegenden Informationen und den Stand der Technik zum Zeitpunkt der Untersuchung.

Die Konformitätsbewertung der Ergebnisse unterliegt dem Shared-Risk-Ansatz.

Auszugsweise Veröffentlichung ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Holzforschung Austria gestattet.

The results and statements given in this document relate only to the tested materials as received, the present information and the state of the art at the time of investigation.

The conformity assessment of the results is subject to the shared-risk approach.

Publication in excerpts is only permitted with the written approval of Holzforschung Austria.